

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2004 年 5 月 13 日 (13.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2004/039517 A1

- (51) 国際特許分類: B22C 9/06
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/013757
- (22) 国際出願日: 2003 年 10 月 28 日 (28.10.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2002-316632  
2002 年 10 月 30 日 (30.10.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 本田技研工業株式会社 (HONDA MOTOR CO., LTD.) [JP/JP]; 〒107-8556 東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小山 弘晃


- (KOYAMA, Hiroaki) [JP/JP]; 〒350-1381 埼玉県狭山市新狭山 1-1 0-1 ホンダエンジニアリング株式会社内 Saitama (JP). 島村 康宏 (SHIMAMURA, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒350-1381 埼玉県狭山市新狭山 1-1 0-1 ホンダエンジニアリング株式会社内 Saitama (JP). 宮内 稔浩 (MIYAUCHI, Toshihiro) [JP/JP]; 〒350-1381 埼玉県狭山市新狭山 1-1 0-1 ホンダエンジニアリング株式会社内 Saitama (JP). 長谷川 道治 (HASEGAWA, Michiharu) [JP/JP]; 〒513-8666 三重県鈴鹿市平田町 1 9 0 7 本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所内 Mie (JP). 宮川 文孝 (MIYAGAWA, Fumitaka) [JP/JP]; 〒869-1293 熊本県菊池郡大津町平川 1 5 0 0 本田技研工業株式会社 熊本製作所内 Kumamoto (JP).
- (74) 代理人: 千葉 剛宏, 外 (CHIBA, Yoshihiro et al.); 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2 丁目 1 番 1 号 新宿マインズタワー 1 6 階 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

[続葉有]

(54) Title: MOLD FOR CASTING AND METHOD OF SURFACE TREATMENT THEREOF

(54) 発明の名称: 鑄造用金型およびその表面処理方法



(57) Abstract: A method of the surface treatment of a mold for casting, which comprises subjecting a cavity surface of a fixed mold (12) made by the use of a SCM420 material to first shot peening, a sulfurizing-nitriding treatment and second shot peening. The resulting cavity surface of the fixed mold (12) exhibits a high hardness of 700 or higher in terms of Vickers hardness due to the presence of a sulfurized and nitrided layer (32), and further has a compression residual stress of more than 1200 MPa and a largest height (Ry), which is a surface roughness value defined by JIS standard, of 8  $\mu$ m or less.

(57) 要約: 鑄造用金型である SCM420 材製の固定型 (12) におけるキャビティ面に対して、第 1 ショットピーニング処理、浸硫窒化処理および第 2 ショットピーニ

ング処理を施す。最終的に得られた固定型 (12) のキャビティ面は、浸硫窒化層 (32) が存在することによって、ピッカース硬度にして 700 以上の高硬度を示す。また、該キャビティ面では、圧縮残留応力が 1200 MPa よりも大きく、かつ JIS 規格で定義される表面粗さの 1 種である最大高さ (Ry) が 8  $\mu$ m 以下である。



DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明 細 書

## 鋳造用金型およびその表面処理方法

## 5 技術分野

本発明は、鋳造用金型およびその表面処理方法に関し、一層詳細には、長寿命であるので交換頻度を可及的に少なくすることが可能であり、このために鋳造品の製造コストを低廉化することが可能な鋳造用金型およびその表面処理方法に関する。

10

## 背景技術

鋳造作業によってアルミニウム製部材等の鋳造製品を作製する場合には、鋳造用金型にアルミニウムの溶湯が導入される。この溶湯が高温であることから、鋳造用金型の素材としては、高温での強度に優れるSKD61材（合金工具鋼の1

15

種を表すJIS規格）が一般的に採用される。

ここで、鋳造用金型にヒートクラックや欠損が生じると、アルミニウム製部材を所定の寸法精度で得ることが困難となる。すなわち、アルミニウム製部材の製造歩留まりが低下するという不具合を招く。ヒートクラックや溶損が生じた鋳造用金型は新品に交換されるが、鋳造用金型は概して高価であるため、交換頻度が多くなるとアルミニウム製部材の製造コストが高騰してしまう。

20

ヒートクラックは、鋳造用金型に高温の溶湯が接触することによって温度が急激に変化すること、すなわち、熱衝撃が加わること等によって起こり、一方、欠損は、鋳造作業が終了してアルミニウム製部材を鋳造用金型から取り出す際、軟質な表層がアルミニウム製部材で切削されること等によって起こる。したがって、

25

鋳造用金型は、耐熱衝撃性および硬度の双方が高いものであることが望ましい。

このような観点から、鋳造用金型には、通常、表面処理が施される。具体的には、塩浴法、ガス法あるいはイオン法等による窒化処理や、物理的气相成長（PVD）法あるいは化学的气相成長（CVD）法によってTiCやTiN等のセラ

ミックス材をコーティングする被覆処理、硫化鉄と窒化鉄との混合物層を設ける浸硫窒化処理、酸化鉄を設ける酸化処理等が例示される。さらに、特開平 8-144039 号公報および特開平 10-204610 号公報には、窒化処理や浸炭処理、ホウ化処理等の複数の処理方法を組み合わせることも提案されている。

- 5 近年においては、鑄造品の製造コストを低廉化するために鑄造用金型の交換頻度を低減するべく、鑄造用金型の耐熱衝撃性や硬度を一層向上させることが試みられている。しかしながら、例えば、上記の特開平 8-144039 号公報、特開平 10-204610 号公報にて提案されているような複数の処理が施された鑄造用金型を使用する場合、単に窒化処理が施されたのみの鑄造用金型を使用する  
10 場合に比して交換頻度が多少は低減するものの、製造コストを著しく低廉化するまでには至っていない。

- また、SKD 材が概して高価であることから、より安価な SCM 材（クロムモリブデン鋼の 1 種を表す JIS 規格）を代替素材として鑄造用金型を構成することも想起される。しかしながら、SCM 材からなる鑄造用金型に上記したような  
15 各種の表面処理を施しても、耐熱衝撃性や硬度を充分に向上させることができず、結局、必要とされる寿命を有しない場合がほとんどである。

## 発明の開示

- 本発明者らは、鑄造用金型にヒートクラックが生じる原因につき鋭意検討を重ね、溶湯が導入される際に鑄造用金型に作用する引っ張り応力が、該鑄造用金型  
20 に残留した圧縮残留応力を上回るようになった場合にヒートクラックが生じ易くなる傾向があるという周知事項に着目した。この見地からは、鑄造用金型に大きな圧縮残留応力を予め付与し、該鑄造用金型に作用する引っ張り応力が前記圧縮残留応力に比して小さくなるようにすることで、該鑄造用金型の寿命を長期化す  
25 ることが試みられている。

圧縮残留応力を大きくすることが可能な方法としては、ショットピーニング処理が例示される。しかしながら、鑄造用金型に単にショットピーニング処理を施したのみでは、ヒートクラックの発生を抑止する効果は認められるものの、鑄造

品の製造コストを著しく低廉化させるまでには至らなかった。

そこで、本発明者らは、大きな圧縮残留応力を付与する手法につき更なる検討を重ね、本発明をするに至った。

5 本発明の主たる目的は、交換頻度を可及的に少なくし、しかも、鑄造品の製造コストを著しく低廉化することが可能な鑄造用金型およびその表面処理方法を提供することにある。

本発明の一実施形態によれば、キャビティ面の圧縮残留応力が1000MPaよりも大きく、かつ最大高さが16 $\mu$ m以下であるとともに、前記キャビティ面の表層に窒化層を有する鋼材からなる鑄造用金型が提供される。

10 なお、キャビティ面とは、鑄造品を設けるためのキャビティを形成する面のことをいう。また、最大高さとは、JIS規格で規定される表面粗さの1種である。

通常、素材から加工されることによって作製された鑄造用金型に残留した圧縮残留応力は僅かに200MPa程度であり、ショットピーニング処理を施したものでも500MPa程度である。これに対し、本発明に係る鑄造用金型は、キャ  
15 ビティ面の圧縮残留応力が1000MPaと著しく大きい。このため、該鑄造用金型が溶湯に接触した際の熱衝撃によって引っ張り応力が作用しても、該引っ張り応力が圧縮残留応力を上回ることが回避される。したがって、該鑄造用金型にヒートクラックが生じることが抑制される。換言すれば、鑄造用金型の耐熱衝撃性が著しく向上する。

20 しかも、この場合、キャビティ面に窒化層が存在するので、キャビティ面と溶湯とが反応することが抑制される。さらに、窒化層は窒化鉄からなるので硬質であり、したがって、キャビティ面が硬質となる。このため、例えば、鑄造作業が終了して鑄造品を取り出す際に、キャビティ面が鑄造品によって切削されることが抑制される。

25 すなわち、本発明に係る鑄造用金型は、ヒートクラックが発生し難く、かつ切削もされ難い。換言すれば、耐久性が高く長寿命である。このため、交換頻度が可及的に少なくなり、結局、鑄造品の製造コストを著しく低廉化することができる。

なお、この鑄造用金型には、ショットピーニング処理が少なくとも1回施されている。このため、表面の最大高さが $16\mu\text{m}$ 以下となる。

鑄造用金型の素材である鋼材の好適な例としては、合金工具鋼（JIS規格でのSKD材）が挙げられる。この場合、窒化層の厚みを $0.03\text{mm}$ 以上として、  
5 キャビティ面のピッカース硬度を700以上とすることが好ましい。

鋼材の別の好適な例としては、クロムモリブデン鋼（JIS規格でのSCM材）が挙げられる。この場合においても、キャビティ面のピッカース硬度を700以上とすることが好ましい。なお、SCM材はSKD材に比して軟質であるので、ピッカース硬度を700以上とするためには、窒化層の厚みは $0.1\text{mm}$ 以上とする。  
10

本発明に係る鑄造用金型に対しては、後述するように、ショットピーニング処理を2回施すようにしてもよい。この場合、キャビティ面の最大高さは $8\mu\text{m}$ 以下となり、圧縮残留応力は $1200\text{MPa}$ よりも大きくなる。これにより、一層耐久性に優れる鑄造用金型とすることができる。

15 なお、窒化層には、硫化鉄が含有されていることが好ましい。硫化鉄が存在する場合、潤滑性が付与される。このため、鑄造品を取り出す際に該鑄造品と鑄造用金型との摩擦抵抗が小さくなるので、鑄造用金型が欠損することを回避することもできる。

しかも、この場合、圧縮残留応力の値が一層大きくなる。したがって、鑄造用  
20 金型の耐久性が一層向上するので、結局、鑄造品の製造コストを一層低廉化することができる。

また、本発明の別の一実施形態によれば、鋼材からなる鑄造用金型の少なくともキャビティ面に対してショットピーニング処理および窒化処理を施すことによって、前記キャビティ面の最大高さを $16\mu\text{m}$ 以下とするとともに、圧縮残留応力を $1000\text{MPa}$ よりも大きくする鑄造用金型の表面処理方法が提供される。  
25

鑄造用金型のキャビティ面に対してショットピーニング処理と窒化処理とを施すことにより、圧縮残留応力が極めて大きくかつ硬度が高いキャビティ面を有する鑄造用金型を得ることができる。上記したように、このような鑄造用金型は耐

久性に優れ、したがって、長寿命である。

なお、ショットピーニング処理と窒化処理はどちらを先に行ってもよいが、ショットピーニング処理を先とする方が好ましい。この場合、ショットピーニング処理によってキャビティ面が平滑化されている。しかも、該キャビティ面には、  
5 圧縮応力が加えられている。このため、浸硫窒化処理において、窒素原子および硫黄原子がFeと容易に結合する。

ショットピーニング処理を先に行った場合、窒化処理を施した後に再度ショットピーニング処理を行い、前記キャビティ面の最大高さを8  $\mu$ m以下とするとともに、圧縮残留応力を1200MPaよりも大きくすることが好ましい。これにより、耐久性が一層良好な鑄造用金型を得ることができる。  
10

ここで、窒化処理として、浸硫窒化、または窒化ガスを使用するガス窒化を採用した場合、鑄造用金型に残留する圧縮残留応力をさらに上昇させることができるので好適である。特に、浸硫窒化の場合、窒化層に硫化鉄を含有させることに伴ってキャビティ面に潤滑性を付与することができる。

15 なお、本発明に係る表面処理方法は、鑄造作業に使用されていない鑄造用金型のみならず、鑄造作業に使用された鑄造用金型に対しても施すことができる。この場合、鑄造作業に繰り返し使用されることに伴って低下した圧縮残留応力を再度大きくすることができる。すなわち、鑄造用金型に耐久性が再度付与され、ヒートクラック等が発生することを回避できるようになるので、鑄造用金型の寿命  
20 をさらに長期化することができる。

上述された本発明の目的、特徴および効果は、本発明の好適な実施の形態を例示する添付図面と明細書の下記の記載からより一層明確となるであろう。

#### 図面の簡単な説明

25 図1は、本実施の形態に係る鑄造用金型を備える鑄造装置の要部縦断面説明図である。

図2は、図1の鑄造装置を構成する固定型のキャビティ面の要部拡大説明図である。

図 3 は、最大高さの定義を説明する説明図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明に係る鑄造用金型およびその表面処理方法につき好適な実施の形態を挙げ、添付の図面を参照して詳細に説明する。

本実施の形態に係る鑄造用金型を備える鑄造装置の概略縦断面説明図を図 1 に示す。この鑄造装置 10 は、アルミニウムからなる鑄造品としての図示しないシリンダブロックを鑄造するためのものであり、固定型 12 と、側方可動型 14、16 と、上方可動型 18 とを鑄造用金型として具備する。このうち、固定型 12 にはボアピン 20 が設けられており、このボアピン 20 にスリーブ 22 が外装されることにより、鑄造装置にシリンダブロックを得るためのキャビティ 24 が形成される。

キャビティ 24 には、シリンダブロックのウォータジャケットを形成するための砂中子 26 が配置されている。該砂中子 26 は、図示しない支持部材によって支持されている。

ここで、固定型 12、側方可動型 14、16 および上方可動型 18 は、JIS 規格で SCM420 と表される鋼材からなる母材層を有する。そして、前記各型 12、14、16、18 におけるキャビティ面には、図 2 に示すように、該 SCM420 材からなる母材層 30 上に形成された浸硫窒化層 32 が存在する。この浸硫窒化層 32 は、後述するように、母材層 30 に対して同時に供給された硫化ガスおよび窒化ガスを源とする硫黄原子と窒素原子とが母材層 30 に拡散した拡散層からなり、窒化層と硫化鉄とを含有する。

浸硫窒化層 32 中の窒化鉄は、SCM420 材（固定型 12）の硬度を向上させる。すなわち、浸硫窒化層 32 が存在することによって固定型 12 のキャビティ面が高硬度となる。具体的には、キャビティ面は、ピッカース硬度にしておよそ 700 程度を示す。

また、浸硫窒化層 32 中の硫化鉄は、固定型 12 に潤滑性を付与する成分である。換言すれば、硫化鉄が存在することによって固定型 12 の潤滑性が著しく向



上し、その結果、かじりが生じることを抑制することができる。

浸硫窒化層 3 2 の厚みは、固定型 1 2 の素材である S C M 4 2 0 材が軟質であることから、固定型 1 2 のキャビティ面および表層部に十分な硬度を付与するため、0. 1 mm 以上とすることが好ましい。なお、固定型 1 2 に十分な硬度を付与するには、浸硫窒化層 3 2 の厚みは最大でも 0. 2 mm 程度で充分である。

そして、固定型 1 2 のキャビティ面における基準長さ 0. 8 mm、評価長さ 4 mm での最大高さ（以下、R y と表記する）は、1 6  $\mu$  m 以下に設定されている。

ここで、R y は、J I S B 0 6 0 1 - 2 0 0 1 に定義されている通りに求められ、キャビティ面の粗さを表す指標である。すなわち、図 3 に示すように、R y は、キャビティ面の微細な凹凸を表す粗さ曲線 C V から平均線の方に基準長さだけ抜き取り、この抜き取り部分における最も低い凹部 4 0 と、最も高い凸部 4 2 との高低差である。

なお、上記したように、本実施の形態においては基準長さを 0. 8 mm とし、かつ評価長さを 4 mm としている。また、平均線とは、基準長さ 0. 8 mm における各凹部の深さおよび各凸部の標高に基づいて最小自乗法により求められた直線である。

キャビティ面における R y が 1 6  $\mu$  m 以下である固定型 1 2 は、後述するように、ショットピーニング処理を施すことによって得ることができる。さらに、ショットピーニング処理を 2 回行うことによって、キャビティ面の R y を 8  $\mu$  m 以下とすることもできる。

また、ショットピーニング処理が施された固定型 1 2 においては、圧縮残留応力が 1 0 0 0 M P a よりも大きくなる。特に、ショットピーニング処理が 2 回行われた場合、圧縮残留応力は、1 2 0 0 M P a よりも大きい値を示す。

以上の構成は、残余の側方可動型 1 4、1 6 および上方可動型 1 8 の各キャビティ面においても同様である。

上記したような構成の固定型 1 2 は、以下のようにして得ることができる。すなわち、まず、素材としての S C M 4 2 0 材から、固定型 1 2 を公知の加工法に

よって作製する。

次に、第1ショットピーニング工程において、固定型12のキャビティ面に対して粗加工のためのショットピーニング処理を施す。具体的には、粒径が200～220メッシュのセラミックス粒子を含む水をキャビティ面に衝突させる。この際の条件は、例えば、セラミックス粒子を含んだ水を噴出させるポンプの噴出圧力を0.39～0.59MPa（4～6kgf/cm<sup>2</sup>）とし、かつセラミックス粒子がキャビティ面5cm<sup>2</sup>当たりに対して5～10秒間衝突するようにすればよい。これにより、キャビティ面には、1.5～2.0MPa（15～20kgf/cm<sup>2</sup>）程度の圧縮応力が印加される。

この第1ショットピーニング工程により、キャビティ面のRyが12～16μm程度となるとともに、圧縮残留応力が1000MPaとなる。

次に、第1ショットピーニング工程を経た固定型12を処理チャンバ内に収容し、浸硫窒化処理を施す。すなわち、処理チャンバの温度を505～580℃、好ましくは約570℃に保持した後、アンモニアガス、硫化水素ガスおよび水素ガスを該処理チャンバ内に供給する。アンモニアガスの構成元素である窒素原子と、硫化水素の構成元素である硫黄原子とが、SCM420材（固定型12）の構成元素であるFeとそれぞれ拡散・結合することによって窒化鉄および硫化鉄が生成し、その結果、浸硫窒化層32が形成される。

上記したように、キャビティ面は、前記第1ショットピーニング処理によって平滑化されている。しかも、該キャビティ面には、圧縮応力が加えられている。このため、浸硫窒化処理を施す際、窒素原子および硫黄原子がFeと容易に結合する。すなわち、浸硫窒化が容易に進行する。

なお、水素ガスは、アンモニアガスおよび硫化ガスの活性を制御するための成分である。所定量の水素ガスをともに供給することにより、SCM420材がアンモニアガスによって腐食することを回避することができる。

次に、第2ショットピーニング工程において、固定型12のキャビティ面に対して仕上げ加工のためのショットピーニング処理を施す。第2ショットピーニング工程は、粒径が200～220メッシュのガラス粒子を含む水を、例えば、ボ

ンプの噴出圧力を $0.29 \sim 0.49 \text{ MPa}$  ( $3 \sim 5 \text{ kgf/cm}^2$ ) とし、かつセラミックス粒子がキャピティ面 $5 \text{ cm}^2$ 当たりに対して $5 \sim 10$ 秒間衝突する条件下で行えばよい。

この第2ショットピーニング工程により、キャピティ面の $R_y$ が $4 \sim 8 \mu\text{m}$ 程度となるとともに、圧縮残留応力が $1200 \text{ MPa}$ よりも大きくなる。

このようにして、キャピティ面に浸硫酸化層32を有し、かつキャピティ面の $R_y$ が $8 \mu\text{m}$ 以下であるとともに圧縮残留応力が $1200 \text{ MPa}$ よりも大きい固定型12が得られるに至る。勿論、側方可動型14、16および上方可動型18の各キャピティ面に対しても同様の表面処理を施すことにより、上記したようなキャピティ面を有する側方可動型14、16および上方可動型18を構成することができる。

このように構成された鑄造用金型を使用してのシリンダブロックの作製は、以下のように遂行される。

まず、図1に示すように、固定型12と、側方可動型14、16と、上方可動型18とが型締めされた状態で、例えば、アルミニウム等の溶湯が図示しないランナおよびゲートを介してキャピティ24内に充填される。充填された溶湯は、 $85 \sim 100 \text{ MPa}$ 程度の圧力で高圧鑄造される。

この際、固定型12、側方可動型14、16、上方可動型18の圧縮残留応力が著しく大きいので、溶湯が導入されることに伴って型12、14、16、18に引っ張り応力が作用しても、その値が圧縮残留応力を上回ることはない。このため、該型12、14、16、18は、耐熱衝撃性に優れる。したがって、型12、14、16、18にヒートクラックが生じることが抑制されるので、該型12、14、16、18の寿命が長期化する。

また、各キャピティ面に浸硫酸化層32が設けられているため、各型12、14、16、18とアルミニウム（溶湯）とが反応することも抑制される。

高圧鑄造されたアルミニウムの溶湯は、金型が冷却固化されることに伴い凝固する。凝固が終了した後、上方可動型18および側方可動型14、16が固定型12から離間することによって型開きが行われ、次いで、図示しないロックアウ

トピンの作用下に、鋳造品であるシリンダブロックが取り出される。

この際、浸硫窒化層 3 2 が設けられているために各キャビティ面がピッカース硬度にして 7 0 0 以上となっているので、鋳造品が摺接することに伴ってキャビティ面が切削されることが著しく抑制される。すなわち、キャビティ面が欠損することが回避される。

しかも、この場合、浸硫窒化層 3 2 に硫化鉄が含有されているので、シリンダブロックとキャビティ面との摩擦抵抗は著しく小さい。したがって、かじりが生じることを抑制することもできる。

なお、鋳造作業を繰り返すことによって型 1 2、1 4、1 6、1 8 の圧縮残留応力が低下していくので、最終的には、型 1 2、1 4、1 6、1 8 にヒートクラックが生じることになる。これを回避するためには、圧縮残留応力が低下した型 1 2、1 4、1 6、1 8 に対して上記の第 1 ショットピーニング処理、浸硫窒化処理および第 2 ショットピーニング処理を再度施せばよい。これにより、型 1 2、1 4、1 6、1 8 の圧縮残留応力を再度上昇させることができ、ヒートクラックが発生するまでの期間をさらに長期化することができる。

すなわち、本実施の形態に係る表面処理方法は、鋳造作業に供される前の型 1 2、1 4、1 6、1 8 に適用できるのみならず、鋳造作業に繰り返し使用されて圧縮残留応力が低下した型 1 2、1 4、1 6、1 8 に対しても適用することができる。これにより、型 1 2、1 4、1 6、1 8 の寿命を一層長期化することができる。

このように、型 1 2、1 4、1 6、1 8 に対してショットピーニング処理と窒化処理とを施すことによって、該型 1 2、1 4、1 6、1 8 の寿命を長期化することができる。このため、該型 1 2、1 4、1 6、1 8 の交換頻度が可及的に少なくなるので、鋳造品であるシリンダブロックの製造コストを低廉化することができる。

なお、本実施の形態においては、ショットピーニング処理を 2 回行うようにしているが、ショットピーニング処理は 1 回でもよい。この場合、浸硫窒化処理を行った後にショットピーニング処理を行うようにしてもよい。

また、固定型 1 2、側方可動型 1 4、1 6 および上方可動型 1 8 のキャビティ面にのみならず、全表面に亘ってショットピーニング処理および窒化処理を施すようにしてもよいことはいうまでもない。

さらに、上記した実施の形態では、SCM 4 2 0 材からなる鑄造用金型を例示して説明したが、特にこれに限定されるものではなく、鋼材からなる鑄造用金型であればよい。例えば、SKD 6 1 材からなる鑄造用金型とすることもできる。この場合、浸硫窒化層 3 2 の厚みは、0. 0 3 mm とすれば充分である。

そして、浸硫窒化層 3 2 は、硫化鉄および窒化鉄からなる化合物層が上記の拡散層上に形成されたものであってもよい。この場合、脆性が増すことを回避するために、化合物層の厚みを 6  $\mu$ m 以下に設定することが好ましい。

さらにまた、浸硫窒化に代えてガス窒化を採用することにより、浸硫窒化層 3 2 に代えて窒化層を設けるようにしてもよい。

以上説明したように、鋼材からなる鑄造用金型の少なくともキャビティ面に対してショットピーニング処理と窒化処理とを施すことにより、該キャビティ面に圧縮残留応力が残留し、かつ窒化層が形成される。これにより、耐熱衝撃性が向上するとともに、鑄造用金型の表面が硬質となる。従って、該鑄造用金型にヒートクラックや欠損が生じ難くなるので、該鑄造用金型の寿命が著しく長期化する。すなわち、鑄造用金型のすることができるので該鑄造用金型の交換頻度が低減され、結局、鑄造品の製造コストを低廉化することができる。

## 請求の範囲

1. キャビティ面の圧縮残留応力が1000MPaよりも大きく、かつ最大高さ  
(Ry)が16μm以下であるとともに、前記キャビティ面の表層に窒化層(3  
5 2)を有する鋼材からなることを特徴とする鑄造用金型(12)。
2. 請求項1記載の鑄造用金型(12)において、前記キャビティ面のピッカース  
硬度が700以上であるとともに、前記窒化層(32)の厚みが0.03mm  
10 以上であり、かつ前記鋼材が合金工具鋼であることを特徴とする鑄造用金型(1  
2)。
3. 請求項1記載の鑄造用金型(12)において、前記キャビティ面のピッカース  
硬度が700以上であるとともに、前記窒化層(32)の厚みが0.1mm以  
上であり、かつ前記鋼材がクロムモリブデン鋼であることを特徴とする鑄造用金  
15 型(12)。
4. 請求項1～3のいずれか1項に記載の鑄造用金型(12)において、前記キャ  
ビティ面の圧縮残留応力が1200MPaよりも大きく、かつ最大高さ(Ry)  
が8μm以下であることを特徴とする鑄造用金型(12)。
- 20 5. 請求項1～4のいずれか1項に記載の鑄造用金型(12)において、前記窒  
化層(32)が硫化鉄を含有することを特徴とする鑄造用金型(12)。
6. 鋼材からなる鑄造用金型(12)の少なくともキャビティ面に対してショッ  
トピーニング処理および窒化処理を施すことによって、前記キャビティ面の最大  
25 高さ(Ry)を16μm以下とするとともに、圧縮残留応力を1000MPaより  
も大きくすることを特徴とする鑄造用金型(12)の表面処理方法。

7. 請求項6記載の表面処理方法において、ショットピーニング処理を施した後に窒化処理を行うことを特徴とする鑄造用金型（12）の表面処理方法。

5 8. 請求項7記載の表面処理方法において、前記窒化処理を施した後に再度ショットピーニング処理を行い、前記キャビティ面の最大高さ（R<sub>y</sub>）を8 μm以下とするとともに、圧縮残留応力を1200 MPaよりも大きくすることを特徴とする鑄造用金型（12）の表面処理方法。

10 9. 請求項6～8のいずれか1項に記載の表面処理方法において、前記窒化処理は、浸硫窒化、または窒化ガスを使用するガス窒化であることを特徴とする鑄造用金型（12）の表面処理方法。

15 10. 請求項6～9のいずれか1項に記載の表面処理方法において、当該表面処理方法を鑄造作業に使用された鑄造用金型（12）に対して施すことを特徴とする鑄造用金型（12）の表面処理方法。

1/3

FIG. 1






FIG. 2





FIG. 3



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/JP03/13757

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> B22C9/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl<sup>7</sup> B22C9/06, B22D17/22

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-60845 A (Yamanashi-Ken), 28 February, 2002 (28.02.02), Claims (Family: none)	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:  
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
 "E" earlier document but published on or after the international filing date  
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
27 January, 2004 (27.01.04)

Date of mailing of the international search report  
10 February, 2004 (10.02.04)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))  
Int. Cl. <sup>7</sup> B22C9/06

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))  
Int. Cl. <sup>7</sup> B22C9/06  
B22D17/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年  
日本国公開実用新案公報 1971-2003年  
日本国登録実用新案公報 1994-2003年  
日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-60845 A (山梨県) 2002.02.28 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-10

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

\* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献  
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日  
27. 01. 2004

国際調査報告の発送日  
10. 2. 2004

国際調査機関の名称及びあて先  
日本国特許庁 (ISA/J P)  
郵便番号100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)  
國方 康伸  
4 E 9442  
電話番号 03-3581-1101 内線 3423